



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МОЛИБДЕН

МЕТОДЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

ГОСТ 14316—91

Издание официальное

БЗ 7—91/806

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва

УДК 621.778.06.001.4:006.354

Группа В59

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МОЛИБДЕН

Методы спектрального анализа

Molybdenum. Spectrum analysis methods

ГОСТ

14316—91

ОКСТУ 1709

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт устанавливает спектральные методы определения содержания примесных элементов: алюминия, висмута, вольфрама, гафния, железа, кадмия, калия, кальция, кобальта, кремния, магния, марганца, меди, мышьяка, натрия, никеля, ниobia, олова, свинца, сурьмы, tantalа, титана, хрома, цинка, циркония в металлическом молибдене (в виде порошка, штабика, прутка, полосы, фольги, ленты, проволоки), оксиде молибдена, молибденокислом аммонии, карбиде молибдена,

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методам анализа — по ГОСТ 29103.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности — по ГОСТ 29103.

**3. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА,
МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ**

Универсальный генератор дуги, работающий в режиме дуги постоянного тока УГЭ-4, или любой выпрямитель, обеспечивающий постоянный ток силой 15 А при напряжении 220 В. При этом напряжение на электродах должно быть не менее 40 В.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт, не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР

С. 2 ГОСТ 14316—91

Установка фотоэлектрическая типа МФС-8, МФС-6, МФС-4 или любая другая подобного типа.

Спектрограф кварцевый типа ИСП-30, ИСП-22, ИСП-28 или любой другой средней дисперсии.

Спектрограф типа ДФС-13 или ДФС-8 с решеткой 600 шт./мм, работающий в первом порядке, или любой другой большой дисперсии.

Спектропроектор типов СПП-2, ДСП-1 или любой другой подобного типа.

Микрофотометр нерегистрирующий типа МФ-2, МФ-4 в нерегистрируемом режиме или любой другой подобного типа.

Муфельная печь с термопарой, обеспечивающая нагрев до температуры 1100 °С.

Плитка электрическая с закрытой спиралью ПЭ-600—2 по ГОСТ 14919 или любая другая подобного типа.

Шкаф сушильный или инфракрасная лампа для подсушивания СО и угольных смесей.

Весы аналитические типов ВЛА-200М, ВЛР-200 или другие подобного типа.

Весы торсионные типа ВТ, обеспечивающие необходимую точность взвешивания.

Весы технические типа ВНЦ-2 по ГОСТ 23676 или ГОСТ 23711.

Секундомер по НТД.

Скалpelль из нержавеющей стали или шпатель из органического стекла.

Пинцет из нержавеющей стали.

Трамбовка из органического стекла.

Ступка с пестиком из органического стекла, халцедона, агата или яшмы.

Бокс настольный для подготовки проб и СО (стандартных образцов) любой конструкции, удобный в работе.

Чашки кварцевые по ГОСТ 19908 или платиновые по ГОСТ 6563, чашки выпарительные по ГОСТ 9147.

Тигли кварцевые по ГОСТ 19908 или платиновые по ГОСТ 6563.

Ступка механическая или любое другое приспособление, обеспечивающее необходимое перемещивание пробы.

Токарный настольный станок или любое другое приспособление, для заточки угольных и графитовых электродов.

Штангенциркуль 0—125 ценой деления 0,05 мм, 0—250 ценой деления 0,1 мм по ГОСТ 166.

Угольные электроды диаметром 6 мм марок В-3, С-2, ос.ч. 7—4.

Угольный порошок, получаемый при заточке угольных, графитовых электродов, или порошок марки ос. ч. 7—4.

Графит по ТУ 48-12-52-88 или ТУ 14-5-203-89.

Фотографические пластиинки ПФС-01, ПФС-02, ПФС-03, ПФС-05, ПФП-01 размером 9×12, 9×24, 13×18 см по ТУ 6-43-147-88 или другие контрастные фотопластиинки.

Ослабитель кварцевый девятиступенчатый и трехступенчатый, Вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556.

Кислота азотная по ГОСТ 4461.

Алюминия оксид безводный, ч.д.а.

Ванадия оксид, х. ч.

Гафния оксид, х. ч.

Вольфрама оксид спектрально-чистый,

Молибдена оксид спектрально-чистый.

Висмута оксид по ГОСТ 10216.

Водорода пероксид по ГОСТ 10929.

Железа оксид.

Кадмия оксид по ГОСТ 11120.

Кальция оксид по ГОСТ 8677.

Кремния оксид по ГОСТ 9428.

Калия йодид по ГОСТ 4232.

Калия хлорид по ГОСТ 4234.

Магния оксид по ГОСТ 4526.

Марганца оксид по ГОСТ 4470.

Меди оксид порошкообразный по ГОСТ 16539

Мышьяка оксид, х. ч.

Натрия хлорид по ГОСТ 4233.

Натрия фторид по ГОСТ 4463.

Никеля оксид по ГОСТ 4381 или ос. ч.

Ниобия оксид, ос. ч.

Олова оксид, ч. д. а.

Кислота соляная по ГОСТ 3118 перегнанная.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300

Свинца оксид.

Сурьмы оксид, ч. д. а.

Титана оксид, ч. д. а.

Хрома оксид безводный, ч. д. а.

Цинка оксид по ГОСТ 10262.

Циркония оксид, ч. д. а.

Эфир этиловый по ГОСТ 22300.

Возможно применение других соединений с кислородом и реагентов марки ч. д. а., ос. ч. или х. ч., гарантирующих качество анализов.

Проявитель:

Раствор I:

метол (пара-метиламинофенолсульфат) по ГОСТ 25664 — 2 г;

гидрохинон (парадиоксибензол) по ГОСТ 19627 — 10 г;

натрий сернистокислый по ГОСТ 195 — 52 г;

С. 4 ГОСТ 14316—91

калий бромистый по ГОСТ 4160 — 2 г;
вода дистиллированная по ГОСТ 6709 — до 1000 см³.

Раствор II:

натрий углекислый безводный по ГОСТ 83 — 44 г;
вода дистиллированная по ГОСТ 6709 — до 1000 см³.

Одинаковые объемы I и II растворов сливают вместе перед проявлением, которое проводят при (20±1) °С.

Фиксаж:

натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия по ГОСТ 27068 — 300 г;

аммония хлорид по ГОСТ 3773 — 60 г;

натрий сернистокислый по ГОСТ 195 — 45 г;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709 — до 1000 см³.

Допускается применение другого контрастного проявителя.

4. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ АЛЮМИНИЯ

(1·10⁻³—6·10⁻³ %), ЖЕЛЕЗА (4·10⁻³—6·10⁻² %), КАЛЬЦИЯ (2·10⁻³—6·10⁻² %),

КРЕМНИЯ (3·10⁻³—6·10⁻² %), МАГНИЯ (2·10⁻³—6·10⁻² %), МАРГАНЦА

(1·10⁻³—6·10⁻² %), НАТРИЯ (4·10⁻³—6·10⁻² %) И НИКЕЛЯ (2·10⁻³—6·10⁻² %)

4.1. Сущность метода

Метод основан на возбуждении спектра пробы и стандартного образца, измерении относительной интенсивности аналитических линий определяемых примесных элементов. Для ослабления спектра основы в стандартные образцы и анализируемые пробы предварительно вводят угольный порошок, а для усиления аналитических линий — оксид меди.

4.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

Для анализа применяют аппаратуру, материалы и реактивы, приведенные в разд. 3.

4.3. Подготовка к анализу

4.3.1. Подготовка проб к анализу

Пробы молибдена и его соединений перед анализом переводят в оксид молибдена двумя способами.

4.3.1.1. Первый способ: прокаливание в муфельной печи.

Пробы молибдена в виде стружки, мелких кусочков от штабика, прутка, ленты или проволоки предварительно промывают эфиром для очистки от следов жира и сушат на воздухе или при температуре не выше 50 °С. Для удаления механических примесей, выносимых при измельчении, пробы обрабатывают в перегнанной соляной кислоте (1:1) при нагревании в течение 5—10 мин. От аквадага поверхность проволоки очищают пропарливанием в кипящем растворе пероксида водорода с массовой долей 3 %. Затем дважды промывают дистиллированной водой.

Очищенную стружку, кусочки проволоки, пробу металлического порошка и карбida молибдена прокаливают в муфельной печи при 500—550 °С до полного перевода проб в оксид молибдена. Прокаливание проводят в кварцевых или платиновых чашках или тиглях.

Пробы молибдата аммония помещают в холодную муфельную печь, устанавливают терморегулятор на 400—450 °С и включают. Прокаливание проводят около 2 ч до полного разложения молибдата аммония и образования оксида молибдена (MoO_3).

4.3.1.2. Второй способ: растворение пробы в кислоте или пероксида водорода. Пробы молибдена от штабика, прутка, ленты, металлического молибдена в виде мелкой стружки и молибденовую проволоку диаметром более 40 мкм перед окислением предварительно очищают от поверхностных загрязнений, как указано в п. 4.3.1.1.

Далее пробы растворяют в смеси соляной и азотной кислот в отношении 3:1 или растворе пероксида водорода с массовой долей 3 % до полного растворения при слабом нагревании (1—3 г молибдена на 10—30 см³ смеси кислот).

Растворение проводят в платиновых чашках. Растворы выпаривают, осадок прокаливают около 20 мин в муфельной печи при температуре 400—450 °С до получения оксида молибдена (MoO_3).

Примечание. Для растворения используют особо чистые соляную и азотную кислоты

Соляную кислоту, свободную из примесей, получают методом насыщения. Для этого в экскатор (или другой герметичный сосуд) заливают концентрированную соляную кислоту, затем на подставку помещают стакан из полизтилена, фторопласта, наполненный бидистиллированной водой. Соотношение объемов воды и кислоты должно быть 1:6. Эксикатор плотно закрывают пришлифованной крышкой. Через 4—5 дней полученный раствор соляной кислоты сливают из полизтиленового стакана в полизтиленовую колбу.

Азотную кислоту особо чистую получают в приборе для перегонки типа ПК в соответствии с инструкцией к прибору.

4.3.2. Приготовление стандартных образцов


Приготовление стандартных образцов приведено в приложении I.

4.3. Приготовление угольных электродов и угольной смеси

Электроды вытачивают, как указано на черт. 1 (а, в) и табл. 1 (тип I, V), и обжигают в дуге постоянного тока при силе тока 10—15 А в течение 15—20 с.

Угольную смесь, состоящую из угольного порошка и оксида меди с массовой долей 3 % готовят перемешиванием в ступке: вначале перемешивание делается всухую в течение 20—30 мин, затем добавляют спирт и перемешивают еще 75 мин. Спирт добавляют несколько раз по мере испарения, сохраняя смесь в виде густой сметаны. Затем смесь подсушивают при температуре не выше

С. 6 ГОСТ 14316—91



Черт. 1

Таблица 1

мм

Тип	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5
I	40—60	$3 \pm 0,1$	—	—	—	—	$6^{+0,3}_{-0,1}$	$3 \pm 0,1$	—	—	—
II	40—60	$3 \pm 0,1$	—	—	—	—	$6^{+0,3}_{-0,1}$	$3,5 \pm 0,1$	—	—	—
III	40—60	—	$9 \pm 0,1$	$11 \pm 0,1$	$22 \pm 0,1$	—	$6^{+0,3}_{-0,1}$	—	$4 \pm 0,1$	$3 \pm 0,1$	—
IV	40—60	$4 \pm 0,1$	—	—	—	—	$6^{+0,3}_{-0,1}$	$4 \pm 0,1$	—	—	—
V	40—60	—	—	—	—	$10—12$	$6^{+0,3}_{-0,1}$	—	—	—	$3 \pm 0,1$

70 °С. После этого смесь перемешивают 30—40 мин и окончательно сушат при (105 ± 5) °С в сушильном шкафу или под инфракрасной лампой. На приготовление 10 г смеси требуется 30—40 см³ спирта.

4.4. Проведение анализа

Подготовленные к анализу по п. 4.3.1 пробы СО смешивают в течение 5—6 мин в механической ступке или в течение 10 мин ручную с угольной смесью (п. 4.3.3) в соотношении 1:1 (100 мг MoO₃ и 100 г угольной смеси; ступку с пестиком протирают ватой, смоченной спиртом после каждого перемешивания (1 см³ на одну пробу). Навески пробы СО и угольной смеси берут на тарсированных или аналитических весах. Полученные смеси помещают в

кратеры электрода и уплотняют до краев с помощью скальпеля или используют другие способы уплотнения смеси.

Испарение пробы и возбуждение спектра проводят в дуге постоянного тока. Электрод с пробой служит анодом дуги. Обжиг проводят в течение 5 с при силе тока 5 А. Спектры фотографируют на спектрографе средней дисперсии при силе тока 5 А с экспозицией 15—20 с. Освещение щели спектрографа — трехлинзовое с круглой диафрагмой на промежуточном конденсоре или одолинзовое с конденсором $f=75$ мм.

Дуговой промежуток — 2 мм. Ширина щели спектрографа 0,1—0,012 мм.

Фотографируют по 3 спектра (3 электрода) каждого СО и пробы.

В кассету помещают фотопластинку типа ПФС-01. Допускается использовать другие фотопластинки, на которых можно получать аналитические линии в области нормальных почернений.

4.5. Обработка результатов

На полученных спектрограммах фотометрируют почернения аналитических линий, приведенных в табл. 2. При выбранных условиях фотографирования спектров почернения линий должны находиться в области нормальных почернений.

Таблица 2

Определяемые элементы	Длины волн, нм		Диапазоны отработанных массовых долей, %
	линий примеси	линий сравнения	
Алюминий	308,215 257,510	Медь 309,399 Медь 276,887	1·10 ⁻³ —1·10 ⁻² 5·10 ⁻³ —6·10 ⁻²
Железо	259,837 302,064	Медь 276,887 Медь 303,610	2·10 ⁻³ —6·10 ⁻²
Кальций	317,933	Молибден 317,681*	2·10 ⁻³ —6·10 ⁻²
Кремний	251,432	Медь 276,887	3·10 ⁻³ —6·10 ⁻²
Магний	277,669	Медь 276,887	2·10 ⁻³ —6·10 ⁻²
Марганец	294,921 293,306	Медь 288,293 Медь 288,293	1·10 ⁻³ —6·10 ⁻²
Натрий	330,237	Медь 309,399	4·10 ⁻³ —6·10 ⁻²
Никель	305,082	Медь 309,399	2·10 ⁻³ —3·10 ⁻²

* Измеряется почернение линии молибдена 317,681 нм для учета наложения линии молибдена 317,682 нм как фона на линию кальция 317,933 нм.

С. 8 ГОСТ 14316—91

Находят разность почернений аналитических линий и линий сравнения (ΔS) и усредняют для СО. По табл. 27, приведенной в приложении 2, определяют $\lg \frac{I_a}{I_\Phi}$ для кальция.

Если почернения находятся в области недодержек (передержек), то переход к интенсивностям осуществляют с помощью характеристической кривой фотопластинки.

Градуировочный график строят в координатах $\Delta S - \lg C$.

Для определения кальция градуировочный график строят в координатах

$$\lg \frac{I_a}{I_\Phi} - \lg C.$$

По каждой из трех полученных величин ΔS , $\lg \frac{I_a}{I_\Phi}$ для анализируемых элементов с помощью градуировочного графика находят соответствующие массовые доли (C_i). За окончательный результат анализа принимают среднюю арифметическую величину трех параллельных определений, если выполняется условие, приведенное в ГОСТ 29103.

Длины волн аналитических пар линий и диапазоны массовых долей приведены в табл. 2.

Значения относительных средних квадратических отклонений для диапазонов массовых долей определяемых элементов приведены в табл. 3.

Таблица 3

Определяемые элементы	Значения S_r для диапазона массовых долей		
	$1 \cdot 10^{-3} - 4 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-3} - 16 \cdot 10^{-3}$	$16 \cdot 10^{-3} - 6 \cdot 10^{-2}$
Алюминий	0,24	0,22	0,20
Железо	0,19	0,18	0,15
Кальций	0,24	0,20	0,18
Кремний	0,21	0,18	0,17
Магний	0,22	0,17	0,15
Марганец	0,21	0,19	0,18
Натрий	—	0,22	0,19
Никель	0,15	0,13	0,12

5. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ АЛЮМИНИЯ
ВИСМУТА ($1 \cdot 10^{-4}$ — $3 \cdot 10^{-3}$ %), ЖЕЛЕЗА ($5 \cdot 10^{-4}$ — $1 \cdot 10^{-2}$ %), ($5 \cdot 10^{-4}$ — $1 \cdot 10^{-2}$ %),
КАДМИЯ ($10 \cdot 10^{-5}$ — $5 \cdot 10^{-3}$ %), КРЕМНИЯ ($5 \cdot 10^{-4}$ — $1 \cdot 10^{-2}$ %), МАГНИЯ
($5 \cdot 10^{-4}$ — $1 \cdot 10^{-2}$ %), МАРГАНЦА ($5 \cdot 10^{-4}$ — $1 \cdot 10^{-2}$ %), МЕДИ ($6 \cdot 10^{-4}$ — $1 \cdot 10^{-2}$ %),
МЫШЬЯКА ($25 \cdot 10^{-4}$ — $2 \cdot 10^{-2}$ %), НИКЕЛЯ ($5 \cdot 10^{-4}$ — $1 \cdot 10^{-2}$ %), ОЛОВА
($8 \cdot 10^{-4}$ — $3 \cdot 10^{-3}$ %), СВИНЦА ($8 \cdot 10^{-5}$ — $3 \cdot 10^{-3}$ %), ЦИНКА ($1 \cdot 10^{-3}$ — $2 \cdot 10^{-2}$ %),
СУРЬМЫ ($10 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-2}$ %), КАЛЬЦИЯ ($5 \cdot 10^{-4}$ — $2 \cdot 10^{-2}$ %) КОБАЛЬТА
($1 \cdot 10^{-3}$ — $5 \cdot 10^{-3}$ %), ХРОМА ($5 \cdot 10^{-4}$ — $1 \cdot 10^{-2}$ %), ЦИНКА ($1 \cdot 10^{-3}$ — $2 \cdot 10^{-2}$ %)

5.1. Метод без карбидизации

Метод основан на возбуждении спектра пробы и стандартного образца, измерении относительной интенсивности аналитических линий определяемых примесных элементов. Для ослабления спектра основы в стандартные образцы и анализируемые пробы предварительно вводят угольный порошок, а для усиления аналитических линий — йодид калия или фторид натрия, или др. носитель.

5.1.1. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Для анализа применяется аппаратура, материалы и реактивы, приведенные в разд. 3.

5.1.2. Подготовка к анализу

5.1.2.1. Подготовка проб

Пробы готовят, как указано в п. 4.3.1.

5.1.2.2. Подготовка электродов и угольной смеси

Угольные электроды вытачивают, как указано на черт. 1 (а, в) и в табл. 1 (тип II), и обжигают в дуге постоянного тока при силе тока 10—15 А в течение 15—20 с.

Угольную смесь, состоящую из угольного порошка и фторида натрия с массовой долей 1 % или йодида калия с массовой долей 5 %, перемешивают в ступке в течение 20—30 мин, затем перемешивают со спиртом в течение 75 мин, сушат при температуре не выше 70 °С в сушильном шкафу или под инфракрасной лампой, перемешивают 30—40 мин и окончательно сушат при температуре (105±5) °С в течение 30—60 мин. На приготовление 10 г угольной смеси требуется 30—40 см³ спирта.

5.1.3. Приготовление стандартных образцов приведено в приложении 1.

5.1.4. Проведение анализа

Подготовленные к анализу пробы и СО смешивают в течение 8—10 мин в механической ступке или в течение 10 мин вручную с угольной смесью в соотношении 2:1 (280 мг MoO и 140 мг угольной смеси). После каждого перемешивания ступки и пестик протирают ватой, смоченной спиртом (1—2 см³ на каждую пробу).

С. 10 ГОСТ 14318-91

Полученные смеси помещают в кратеры электродов и уплотняют трамбовкой на 1 мм ниже края электрода. Смесь разбавителя (MoO_3) с угольной смесью помещают в 4—6 угольных электрода.

Фотографирование спектров проводят на спектрографе средней или большой дисперсии в дуге постоянного тока. Ширина щели спектрографа 0,010—0,015 мм. Освещение щели трехлинзовое с круглой промежуточной диафрагмой или однолинзовое с конденсором $f=75$ мм.

Расстояние между электродами 3 мм. Электрод с пробой служит анодом дуги. При силе тока 5—7 А делают предварительный обжиг в течение 7—12 с.

На 7—12 с открывают щель спектрографа, одновременно скачком увеличивают силу тока до 12—15 А и проводят экспозицию в течение 30—40 с.

В кассету одновременно помещают фотопластинки разной чувствительности для получения аналитических линий в области нормальных почернений:

для длин волн 210—264 нм — тип ПФС-03;

для длин волн 264—350 нм — тип ПФС-01.

Допускается использование других фотопластинок, на которых можно получить аналитические линии в области нормальных почернений.

5.1.5. Обработка результатов

На полученных спектrogramмах фотометрируют почернения аналитических линий и фона. При выбранных условиях фотографирования спектров почернения линий и фона должны находиться в области нормальных почернений.

Находят разность между почернениями аналитических линий и фона и усредняют только для СО. По табл. 26, приведенной в приложении 2, определяют $\lg \frac{I_a}{I_\phi}$.

Если почернения находятся в области недодержек (передержек), то переход к интенсивностям осуществляется по характеристической кривой фотопластинки.

Градуировочный график строят в координатах $\lg \frac{I_a}{I_\phi} - \lg C$.

Градуировочный график для определения кадмия строят в координатах $\lg \frac{I_a}{I_\phi} - \lg C$ или $S - \lg C$.

По каждой из трех полученных величин ($\lg \frac{I_a}{I_\phi}$;) для анализируемых элементов с помощью градуировочного графика находят соответствующие массовые доли элементов (C_i). За окончательный результат анализа принимают среднюю арифметическую величину трех параллельных определений, если выполняется условие, приведенное в ГОСТ 29103.

Длины аналитических волн, место измерения фона, диапазон массовых долей приведены в табл. 4, значения относительных средних квадратических отклонений (S_r) для диапазонов массовых долей определяемых элементов приведены в табл. 5.

5.2. Метод с карбидизацией

Метод предусматривает проведение предварительной карбидизации молибденового ангидрида в дуге переменного тока и применение специальных рюмочных электродов, позволяющих снизить наименьшее значение определяемых концентраций кадмия, мышьяка, меди, олова, свинца.

5.2.1. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

Для анализа применяют аппаратуру, материалы и реактивы, указанные в разд. 3.

5.2.2. Подготовка к анализу

5.2.2.1. Подготовка проб

Пробы готовят, как указано в п. 4.3.1.

5.2.2.2. Подготовка электродов и угольной смеси

Угольные электроды вытаскивают, как указано на черт. 1(б, в) и табл. 1 (тип III и V), и обжигают в дуге постоянного тока при силе тока 10—15 А в течение 15—20 с.

Угольную смесь готовят, как указано в п. 5.1.2.2.

5.2.3. Приготовление стандартных образцов

Приготовление стандартных образцов приведено в приложении 1.

5.2.4. Проведение анализа

Пробы и стандартные образцы смешивают в течение 8—10 мин в механической ступке или в течение 10 мин вручную с угольной смесью, содержащей йодид калия с массовой долей 5 % в соотношении 3:1 (300 мг MoO_3 и 100 г угольной смеси).

Ступки и пестики протирают ватой, смоченной спиртом (1—2 см³ на одну пробу), после каждого перемешивания. Полученные смеси помещают в кратеры электродов и уплотняют трамбовкой на 1 мм ниже края электрода.

Для подавления спектра молибдена пробы и стандартные образцы подвергают карбидизации. Карбидизацию проводят следующим образом: электроды с пробой помещают в нижний держатель штатива; в верхнем держателе зажимают графитовый вспомогательный электрод (черт. 1 г).

С. 12 ГОСТ 14316-61

Таблица 4

Отребляемое заготовки	Длина зоны аналитических линий, м	Место измерения по чертежам фона	Движение определенных масс со шах-	
			Метод без карбид- дыханием	Метод с карбид- занием
Алюминий	237,362 257,510	Измеряется наименьшее покрытие фона рядом с аналитической линией со стороны коротких волн	5·10 ⁻⁴ —1·10 ⁻²	5·10 ⁻⁴ —1·10 ⁻²
Висмут	306,771	Измеряется наименьшее покрытие фона рядом с аналитической линией со стороны коротких волн	1·10 ⁻⁴ —3·10 ⁻³	8·10 ⁻⁵ —3·10 ⁻³
Железо	259,837 239,924	Измеряется наименьшее покрытие фона рядом с аналитической линией со стороны длинных волн	5·10 ⁻⁴ —1·10 ⁻²	5·10 ⁻⁴ —1·10 ⁻²
Кадмий	228,802	Измеряется наименьшее покрытие фона рядом с аналитической линией со стороны длинных волн или измеряется абсолютное покрытие линий	16·10 ⁻⁵ —5·10 ⁻³	1·10 ⁻⁴ —5·10 ⁻³
Кальций	239,856 317,933	Измеряется наименьшее покрытие фона рядом с аналитической линией со стороны длинных волн	2·10 ⁻³ —2·10 ⁻²	5·10 ⁻⁴ —2·10 ⁻²
Кобальт	304,401	Измеряется наименьшее покрытие фона рядом с аналитической линией со стороны коротких волн	1·10 ⁻³ —5·10 ⁻²	1·10 ⁻³ —4·10 ⁻²
Кремний	243,516	Измеряется наименьшее покрытие фона рядом с аналитической линией со стороны длинных волн	3·10 ⁻³ —1·10 ⁻²	5·10 ⁻⁴ —1·10 ⁻²
Магний	277,669	Измеряется наименьшее покрытие фона рядом с аналитической линией со стороны длинных волн	5·10 ⁻⁴ —1·10 ⁻²	5·10 ⁻⁴ —1·10 ⁻²
Марганец	293,306	Измеряется наименьшее покрытие фона рядом с аналитической линией со стороны длинных волн	5·10 ⁻⁴ —1·10 ⁻²	5·10 ⁻⁴ —1·10 ⁻²

Продолжение табл. 4


Определенные данные изоли- ческих линий, нм	Место измерения по чертежам цода	Диапазон определяемых массовых доз, %	
		Метод без корри- гирующей диаграммы	Метод с корри- гирующей диаграммой
Медь 282,437	Измеряется наименее повторение фона рядом с аналитической линией со стороны коротких волн	$25 \cdot 10^{-4} \text{---} 1 \cdot 10^{-2}$	$6 \cdot 10^{-4} \text{---} 1 \cdot 10^{-2}$
Мышьяк 234,984	Измеряется повторение линии молибдена 235,128 нм для участка наложки линии молибдена 234,978 нм как фона на линию мышьяка 234,984 нм	$25 \cdot 10^{-4} \text{---} 2 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-3} \text{---} 2 \cdot 10^{-2}$
Никель 305,082	Измеряется наименее повторение фона рядом с аналитической линией со стороны длинных волн	$5 \cdot 10^{-4} \text{---} 1 \cdot 10^{-2}$	$3 \cdot 10^{-4} \text{---} 1 \cdot 10^{-2}$
Олово 283,999	Измеряется наименее повторение фона рядом с аналитической линией со стороны длинных волн	$16 \cdot 10^{-5} \text{---} 3 \cdot 10^{-3}$	$8 \cdot 10^{-5} \text{---} 3 \cdot 10^{-3}$
Свинец 283,307	Измеряется наименее повторение фона рядом с аналитической линией со стороны длинных волн	$16 \cdot 10^{-5} \text{---} 3 \cdot 10^{-3}$	$8 \cdot 10^{-5} \text{---} 3 \cdot 10^{-3}$
Сурьма 259,806	Измеряется наименее повторение фона рядом с аналитической линией со стороны коротких волн	$3 \cdot 10^{-4} \text{---} 1 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-5} \text{---} 1 \cdot 10^{-2}$
Хром 284,325	Измеряется наименее повторение фона рядом с аналитической линией со стороны коротких волн	$5 \cdot 10^{-4} \text{---} 1 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-4} \text{---} 1 \cdot 10^{-2}$
Цинк 307,206 330,258	Измеряется наименее повторение фона рядом с аналитической линией со стороны коротких волн	$2 \cdot 10^{-5} \text{---} 2 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-5} \text{---} 2 \cdot 10^{-2}$

С. 14 ГОСТ 14816—91

Таблица 5

Определяемое элементы	Значения S_f для диапазонов массовых долей							
	$8 \cdot 10^{-6} - 3 \cdot 10^{-4}$		$3 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-3}$		$1 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{-3}$		$5 \cdot 10^{-3} - 4 \cdot 10^{-2}$	
	Метод без карбидации	Метод с кар- бидацией	Метод без карбидации	Метод с кар- бидацией	Метод без карбидации	Метод с кар- бидацией	Метод без карбидации	Метод с кар- бидацией
Алюминий	—	—	0,24 0,25	0,24 0,25	0,23 0,23	0,23 0,23	0,19 0,19	0,21 0,20
Железо	—	—	0,23 0,23	0,23 0,23	0,21 0,21	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
Кремний	—	—	—	0,24	0,25	0,24	0,19	0,20
Кальций	—	—	—	0,33 0,33	0,30 0,31	0,29 0,29	0,26 0,26	0,24 0,24
Магний	—	—	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19
Марганец	—	—	0,21	0,21	0,20	0,20	0,18	0,18
Цинк	—	—	—	0,28 0,25	0,25 0,25	0,24 0,24	0,21 0,21	0,20 0,20
Никель	—	—	0,19	0,19	0,18	0,18	0,15	0,15
Мышьяк	—	—	—	—	0,25	0,25	0,22	0,21
Медь	—	—	0,27	0,27	0,25	0,25	0,21	0,20
Висмут	0,35	0,34	0,23	0,29	0,25	0,26	—	—
Олово	0,24	0,25	0,22	0,22	0,21	0,21	—	—
Свинец	0,24	0,25	0,23	0,24	0,20	0,20	—	—
Сурьма	0,24	0,24	0,21	0,21	0,19	0,20	0,18	0,18
Кадмий	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	—	—
Жобалт	—	—	—	—	0,3	0,3	0,25	0,25
Жром	—	—	0,25	0,25	0,23	0,22	0,20	0,20

Между электродами устанавливают промежуток 0,8 мм (черт. 2) и включают дугу переменного тока силой 4 А, время карбидации 30—40 с.



Черт. 2

Фотографирование спектров проводят, как указано в п. 5.1.4, без предварительного обжига при силе тока 14—15 А, экспозиция 20—30 с.

5.2.5. Обработка результатов

Обработку результатов проводят в соответствии с п. 5.1.5.

6. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ ВОЛЬФРАМА ($1 \cdot 10^{-1}$ — 2%)

6.1. Сущность метода

Метод основан на прямом спектральном определении вольфрама в молибдене. Фотографирование спектра на спектрографе большой дисперсии позволяет использовать интенсивные линии вольфрама, свободные от наложения линий молибдена.

6.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

Для анализа применяют аппаратуру, материалы и реактивы, приведенные в разд. 3.

6.3. Подготовка к анализу

6.3.1. Подготовка проб

Пробы для анализа готовят, как указано в п. 4.3.1.

6.3.2. Подготовка электродов

Угольные электроды для анализа готовят, как указано на черт. 1 (а), в табл. 1 (типы IV, V).

6.3.3. Приготовление стандартных образцов

Приготовление СО приведено в приложении 1.

6.4 Проведение анализа

Пробы и стандартные образцы в виде оксида молибдена помещают в кратер угольного электрода уплотненным слоем на 1 мм ниже края электрода, готовят по три электрода каждой пробы и стандартного образца.

Электрод с пробой служит анодом дуги постоянного тока, сила тока 10—15 А. Съемки спектрограммы проводят на спектрографе

С. 16 ГОСТ 14316—91

большой дисперсии с трехлинзовой осветительной системой, с прямоугольной диафрагмой 5 мм на промежуточном конденсоре. Ширина щели спектрографа 0,013—0,015 мм. Расстояние между электродами 3 мм. Экспозиция 60 с без обжига.

Фотопластиинки типа ПФС-01 или любого другого типа, обеспечивающие почернения линий в области нормальных почернений. Область спектра 350—450 нм.

6.5. Обработка результатов

Фотометрируют почернения аналитических линий, находят их разность (ΔS). Обработку результатов анализа проводят, как указано в п. 4.5.

Градуировочный график строят в координатах $\Delta S - \lg C$.

Длина волны линии вольфрама 400,875 нм.

Длина волны линии сравнения молибдена 401,031 нм.

Относительное среднее квадратическое отклонение (S_r) 0,13.

7. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ ЦИРКОНИЯ (5·10⁻²—5·10⁻¹ %), ТИТАНА (5·10⁻³—5·10⁻¹ %), ГАФНИЯ (5·10⁻³—5·10⁻¹ %), ТАНТАЛА (1·10⁻³—5·10⁻¹ %), НИОБИЯ (1·10⁻³—5·10⁻¹ %)

7.1. Сущность метода

Метод основан на возбуждении спектра пробы и стандартного образца, измерении относительной интенсивности аналитических линий определяемых примесных элементов. Для ослабления спектра основы в стандартные образцы и анализируемые пробы предварительно вводят угольный порошок, а для усиления аналитических линий — фторид патрия.

7.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

Для анализа применяют аппаратуру, материалы и реактивы, приведенные в разд. 3.

7.3. Подготовка к анализу

7.3.1. Подготовка проб

Пробы готовят, как указано в п. 4.3.1.

7.3.2. Приготовление стандартных образцов

Приготовление СО приведено в приложении 1.

7.3.3. Приготовление угольных электродов и угольной смеси

Угольные электроды вытачивают, как указано на черт. 1 (б, №) и табл. 1 (тип III).

Угольную смесь, состоящую из угольного порошка и фторида патрия с массовой долей 1 %, готовят, как указано в п. 5.1.2.2.

7.4. Проведение анализа

Подготовленные к анализу пробы и СО смешивают в течение 8—10 мин в механической ступке или в течение 10 мин вручную с угольной смесью в соотношении 3:1 (510 мг MoO₃ и 170 мг угольной смеси).

Стеклянки с пестиком протирают ватой, смоченной спиртом (1—2 см³), после каждого перемешивания. Полученные смеси помешают в кратеры электродов и уплотняют на 1 мм ниже края с помощью трамбовки.

Спектры фотографируют на спектрографе большой дисперсии с трёхлинзовой системой освещения щели с круглой диафрагмой на промежуточном конденсоре. Ширина щели спектрографа 0,013—0,015 мм. Электрод с пробой служит анодом дуги постоянного тока. Спектры фотографируют при силе тока 7 А с экспозицией 40 с без обжига. Дуговой промежуток — 3 мм.

Кассету заряжают спектрографическими пластинками типа ПФС-01 или другого типа, обеспечивающими почернение аналитических линий в области нормальных почернений. Фотопластинки проявляют, ополаскивают в воде, фиксируют, промывают в проточной воде в течение 15 мин, высушивают и фотометрируют на микрофотометре.

7.5. Обработка результатов

На полученных спектрограммах фотометрируют почернения аналитических пар линий, приведенных в табл. 6. Находят разность почернений аналитических линий и линий сравнения (ΔS) и усредняют для СО.

Таблица 6

Определяемые элементы	Длины волн аналитических линий, нм	Длины волн линий сравнения, нм	Диапазоны определяемых массовых долей, %
Гафний	339,978	Измеряется наименьшее почернение фона рядом с аналитической линией со стороны длинных волн	5·10 ⁻³ —5·10 ⁻¹
Ниобий	295,088	То же	1·10 ⁻² —5·10 ⁻¹
Тантал	271,467	>	5·10 ⁻³ —5·10 ⁻¹
Титан	316,120 307,864	Молибден 315,282 Молибден 312,200	2·10 ⁻² —5·10 ⁻¹ 5·10 ⁻³ —1·10 ⁻¹
Цирконий	327,222 327,305	Молибден 326,762 Молибден 326,762	2·10 ⁻² —5·10 ⁻¹ 5·10 ⁻³ —1·10 ⁻¹

Градуировочный график строят в координатах $\Delta S - \lg C$. По каждой из трех полученных величин ΔS для анализируемых элементов с помощью градуировочного графика находят соответствующие массовые доли (C_i). За окончательный результат анализа при-

С. 18 ГОСТ 14316—91

нимают среднюю арифметическую величину трех параллельных определений, если выполняется условие, приведенное в ГОСТ 29103.

Относительные средние квадратические отклонения для диапазонов массовых долей приведены в табл. 7.

Таблица 7

Определяемые элементы	Значение S_r для диапазонов массовых долей		
	$5 \cdot 10^{-3} - 3 \cdot 10^{-2}$	$3 \cdot 10^{-2} - 1 \cdot 10^{-1}$	$1 \cdot 10^{-1} - 5 \cdot 10^{-1}$
Гафний	0,30	0,22	0,20
Ниобий	0,27	0,23	0,21
Тантал	0,29	0,24	0,22
Титан	0,28	0,22	0,16
Цирконий	0,26	0,25	0,25

**8. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ АЛЮМИНИЯ
 $(1 \cdot 10^{-4} - 6 \cdot 10^{-2} \%)$, ВИСМУТА
 $(1 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-2} \%)$, ЖЕЛЕЗА
 $(5 \cdot 10^{-4} - 6 \cdot 10^{-2} \%)$,
 ВОЛЬФРАМА
 $(2 \cdot 10^{-3} - 3 \cdot 10^{-1} \%)$, ГАФНИЯ
 $(5 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{-1} \%)$,
 КАДМИЯ
 $(1 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-2} \%)$, КАЛЬЦИЯ
 $(5 \cdot 10^{-4} - 6 \cdot 10^{-2} \%)$, КОБАЛЬТА
 $(1 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{-2} \%)$, КРЕМНИЯ
 $(5 \cdot 10^{-4} - 6 \cdot 10^{-2} \%)$, МАГНИЯ
 $(5 \cdot 10^{-4} - 6 \cdot 10^{-2} \%)$,
 МАРГАНЦА
 $(5 \cdot 10^{-4} - 3 \cdot 10^{-2} \%)$, МЕДИ
 $(6 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-2} \%)$,
 МЫШЬЯКА
 $(1 \cdot 10^{-3} - 2 \cdot 10^{-2} \%)$, НАТРИЯ
 $(4 \cdot 10^{-3} - 6 \cdot 10^{-2} \%)$,
 НИКЕЛЯ
 $(5 \cdot 10^{-4} - 6 \cdot 10^{-2} \%)$, НИОБИЯ
 $(2 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{-1} \%)$,
 ОЛОВА
 $(8 \cdot 10^{-5} - 4 \cdot 10^{-2} \%)$, СВИНЦА
 $(8 \cdot 10^{-5} - 4 \cdot 10^{-3} \%)$,
 СУРЬМЫ
 $(16 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-2} \%)$, ТАНТАЛА
 $(2 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{-1} \%)$,
 ТИТАНА
 $(2 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{-1} \%)$ ХРОМА
 $(5 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-2} \%)$, ЦИНКА
 $(1 \cdot 10^{-3} - 2 \cdot 10^{-2} \%)$, ЦИРКОНИЯ
 $(2 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{-1} \%)$**

8.1. Сущность метода — по пп. 4.1, 5.1

8.2. Средства измерения, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

Для анализа применяют аппаратуру, материалы и реактивы, приведенные в разд. 3.

Для регистрации спектров излучения применяют фотоэлектрическую установку МФС или любой другой прибор подобного типа.

8.3. Подготовка к анализу

8.3.1. Подготовка (настройка) фотоэлектрической установки МФС

В соответствии с возможностями фотоэлектрической установки выбирают и выставляют аналитические линии и линии сравнения, приведенные в табл. 8.

Для компьютеризированных фотоэлектрических систем (с наличием ЭВМ) формируют программу: регистрируют стандартные образцы (СО), вводят их концентрации в диалоговый вычисли-

Таблица 8

Определяемый элемент	Длина волны, нм	Ширина выходной щели, нм	Диапазон определяемых массовых долей, %
Алюминий	394,403 309,271 257,511	40	1·10 ⁻⁴ —6·10 ⁻²
Висмут	306,771	40	1·10 ⁻⁴ —1·10 ⁻²
Вольфрам	400,875 254,713 239,709	40	2·10 ⁻² —3·10 ⁻¹
Гафний	313,471 291,648 264,140	40	5·10 ⁻³ —2·10 ⁻¹
Железо	259,939 302,064 259,837	75 100	1·10 ⁻³ —6·10 ⁻²
Кадмий	228,802	40	1·10 ⁻⁴ —1·10 ⁻²
Кальций	396,847 317,933 315,886 239,856	40	2·10 ⁻³ —6·10 ⁻²
Кобальт	345,350	75, 40	1·10 ⁻³ —5·10 ⁻²
Кремний	288,159 251,611 250,689	75	5·10 ⁻⁴ —6·10 ⁻²
Магний	279,553 280,270 285,212	75, 40	5·10 ⁻⁴ —6·10 ⁻²
Марганец	257,610 292,557 293,305	40 75	5·10 ⁻⁴ —6·10 ⁻²
Медь	327,396 324,754 282,487	75 40	6·10 ⁻⁴ —1·10 ⁻²
Мышьяк	234,984 228,812 193,759	40	1·10 ⁻³ —1·10 ⁻²

С. 20 ГОСТ 14316-91

Продолжение табл. 8

Определенный элемент	Длина волны, нм	Ширина выходной щели, мм	Диапазон определяемых массовых долей, %
Натрий	589,592 588,995 330,259	40	4·10 ⁻³ —6·10 ⁻²
Никель	300,249 299,259 341,476	75, 40	5·10 ⁻⁴ —6·10 ⁻²
Ниобий	292,781	40	5·10 ⁻³ —5·10 ⁻¹
Олово	303,412 286,333 317,502	40 75	8·10 ⁻⁵ —1·10 ⁻³
Свинец	283,306 220,351	40	8·10 ⁻⁵ —1·10 ⁻²
Сурьма	231,146 206,833	40	16·10 ⁻⁵ —1·10 ⁻²
Тантал	296,332 293,355	40	2·10 ⁻³ —5·10 ⁻¹
Титан	368,519 453,324 323,451	40	2·10 ⁻² —5·10 ⁻¹
Хром	267,715	40	5·10 ⁻⁴ —1·10 ⁻²
Цинк	213,856 334,502	75, 40	1·10 ⁻³ —2·10 ⁻³
Цирконий	339,197	40	2·10 ⁻³ —5·10 ⁻¹
Молибден	275,863 239,758 313,259	100, 75	Линия сравнения
Циан	384,92	75	То же
Медь	263,000	40,75	»

тельный комплекс (ДВК), проводят градуировку и распечатку результатов градуировки с учетом влияющих факторов.

8.3.2. Подготовка проб

Пробы готовят, как указано в п. 4.3.1.

8.3.3. Подготовка стандартных образцов

Приготовление стандартных образцов приведено в приложении 1.

8.3.4. Приготовление угольных электродов и угольных смесей

Угольные электроды и угольные смеси готовят, как указано в пп. 4.3.3, 5.1.2.2, 7.3.3 в зависимости от определяемых элементов и используемых методов.

8.4. Проведение анализа

Осуществляют прогрев установки для получения стабильных результатов, согласно инструкции на прибор.

Проводят фотоэлектрическое профилирование по одному из определяемых элементов (каналов) в электрической дуге переменного тока, при силе тока 1—4 А.

Подготовленные к анализу пробы и СО смешивают в течение 8—10 мин в механической ступке или в течение 10 мин вручную с угольной смесью. Ступки с пестиком протирают ватой, смоченной спиртом (1—2 см³ на одну пробу), после каждого перемешивания.

Полученные смеси (пп. 4.3.3, 5.1.2.2) помещают в кратеры электродов и уплотняют, как указано в пп. 4.4, 5.1.4, 6.4 или 7.4.

На некомпьютеризованных системах испарение пробы и возбуждение спектра (регистрацию) проводят в дуге постоянного тока со всем комплектом СО и проб.

Для компьютеризированных систем регистрируют один, два или более стандартных образца для корректировки градуировочных графиков.

Освещение щели полихроматора—фотоэлектрической системы — растровый конденсор или однолинзовая система. Дуговой промежуток 2—3 мм. Ширина входной щели —20 мкм.

За линию сравнения берут линию молибдена 275,863 или полосу циана 384,92, или фон (неразложенный свет), или линию меди 263,00 нм при получении отчетов, пропорциональных относительным интенсивностям аналитических линий. Анализ можно вести без линий сравнения по абсолютным интенсивностям аналитических линий.

Напряжение питания fotoумножителей выбирают с учетом обеспечения требуемой чувствительности для данного канала регистрирующей системы.

Условия регистрации (сила тока, время обжига, экспозиция) аналогичные проведению анализа на спектрографах средней или большой дисперсии.

С. 22 ГОСТ 14316—91

Универсальные условия регистрации для получения максимальной чувствительности следующие:

нижние электроды черт. 1 (тип II или III);
время обжига 7—12 с при силе тока 5—7 А;
экспозиция 30—50 с при силе тока 13—15 А (ток увеличивается во время экспозиции скачком).

8.5. Обработка результатов

После окончания регистрации (накопления) проводят опрос каналов анализируемых элементов и снимают показания выходного прибора для каждого измерения (N_i) по шкале цифрового вольтметра Щ 1518 или микроамперметра М 1792 в автоматическом или ручном режимах на некомпьютеризованных системах. Градуировочные графики строят в координатах $\bar{N} - C$ (где \bar{N} — усредненное показание выходного прибора для n измерений, C — значение аттестованной концентрации стандартного образца) для каждого элемента по стандартным образцам.

По градуировочному графику находят соответствующие массовые доли (C_i).

За окончательный результат анализа принимают среднюю арифметическую величину (\bar{C}) измерений, если выполняется условие п. 1.14 ГОСТ 29103.

Для компьютеризованных систем после регистрации проб, вывода их на дисплей и печатающее устройство в соответствии с заложенной программой рассчитывают по градуировочному графику массовые доли элементов пробы.

Значения относительных средних квадратических отклонений для диапазонов массовых долей определяемых элементов приведены в табл. 9.

Таблица 9

Определяемый элемент	Значения S_f для диапазона массовых долей			
	$8 \cdot 10^{-5} - 3 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-3} - 6 \cdot 10^{-2}$	$6 \cdot 10^{-2} - 5 \cdot 10^{-1}$
Алюминий	0,18	0,15	0,10	—
Висмут	0,25	0,20	0,15	—
Вольфрам	—	—	0,13	0,10
Гафний	—	0,16	0,14	0,12
Железо	—	0,14	0,13	—
Кадмий	0,25	0,18	0,17	—
Кальций	—	0,23	0,20	—
Кобальт	—	0,22	0,19	—
Кремний	—	0,18	0,17	—
Магний	—	0,14	0,13	—
Марганец	—	0,13	0,12	—
Медь	—	0,15	0,13	—

Продолжение табл. 9

Определяемый элемент	Значения S_f для диапазонов массовых долей			
	$8 \cdot 10^{-5} - 3 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-5} - 6 \cdot 10^{-2}$	$6 \cdot 10^{-2} - 5 \cdot 10^{-1}$
Мышьяк	—	0,14	0,13	—
Натрий	—	0,16	0,15	—
Никель	0,16	0,14	0,12	—
Ниобий	—	0,20	0,15	0,13
Олово	0,19	0,17	0,15	—
Свинец	0,19	0,17	0,15	—
Сурьма	0,18	0,16	0,14	—
Тантал	—	—	0,18	0,16
Титан	—	—	0,16	0,14
Хром	—	0,17	0,16	—
Цинк	—	—	0,15	—
Цирконий	—	—	0,14	0,12

**9. ЭМИССИОННЫЙ ПЛАМЕННО-ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ НАТРИЯ ($2 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^{-1} \%$)
И КАЛИЯ ($2 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^{-1} \%$)**

9.1. Сущность метода

Эмиссионный пламенно-фотометрический метод основан на измерении на пламенном спектрофотометре (фотометре) эмиссии атомов натрия и калия, образующихся при распылении в пламя анализируемых растворов.

9.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

Спектрофотометр пламенный любого типа или атомно-абсорбционный спектрофотометр, работающий в эмиссионном режиме.

Печь муфельная с термопарой, обеспечивающая нагрев до температуры 800°C .

Весы аналитические любого типа, обеспечивающие взвешивание с погрешностью не более 0,0005 г.

Фильтр-стабилизатор по ТУ 2.03457 485 42.32—89, использующийся на линии сжатого воздуха.

Газ бытовой по ГОСТ 5542, пропан-бутановая смесь или ацетилен из баллонов и сжатый воздух из баллонов или сети под давлением не менее 0,5 кПа.

Оксид молибдена, содержащий натрий и калий не более 0,001% (в расчете на металлический молибден). Допускается применять в качестве основы для приготовления стандартных растворов — разбавитель от стандартных образцов № 25—70—28—70.

Калий хлористый по ГОСТ 4234; стандартный раствор, содержащий 0,00025 г/см³ калия или 0,0004766 г/см³ калия хлорида.

С. 24 ГОСТ 14316-91

Натрий хлористый по ГОСТ 4233 стандартный раствор, содержащий 0,00025 г/см³ натрия или 0,0006355 г/см³ натрия хлорида.

Оба стандартных раствора готовят в одну колбу.

Аммиак водный, полученный насыщением дистиллированной воды газообразным аммиаком.

Водорода пероксид по ГОСТ 10929, раствор разбавленный 1:10.

Стаканы химические по ГОСТ 23932, вместимостью 100—200 см³.

Колбы мерные по ГОСТ 1770, вместимостью 50, 100, 500, 1000 см³.

Пипетки вместимостью 1, 2, 5, 10 см³ по ГОСТ 1770.

А также аппаратура, материалы и реактивы, приведенные в разд. 3.

9.3. Приготовление стандартных растворов

Для приготовления стандартных растворов используют спектрально-чистый оксид молибдена или разбавитель, изготовленный ВНИЦГССО СО 25; СО 28. Перед каждым приготовлением стандартных растворов предварительно определяют содержание натрия и калия в растворителе (водном растворе аммиака) и в основе.

9.3.1. Определение содержания натрия и калия в растворителе

200 см³ раствора аммиака выпаривают досуха в условиях, предотвращающих «загрязнение» пробы. Сухой остаток растворяют в 25 см³ горячей воды и определяют содержание натрия и калия, используя в качестве градуировочных растворов водные растворы хлористых солей натрия и калия соответствующих массовых долей. Массовые доли примесей натрия и калия в растворителе не должны превышать 0,0001 % к массе молибдена (0,5 г). Если концентрация натрия (калия) больше 0,0001 %, то готовят новый раствор аммиака. При повторном получении содержания натрия (калия) больше 0,0001 % эту массовую долю учитывают при приготовлении градуировочных растворов.

9.3.2. Определение содержания натрия и калия в основе

Содержание натрия и калия в основе определяют методом «добавок» с помощью градуировочных растворов (по п. 9.3.3).

9.3.3. Порядок приготовления градуировочных растворов

Семь навесок оксида молибдена массой 7,5 г и две навески по 0,75 г (исходные пробы) помещают в стаканы, приливают по мере растворения порциями по 40—50 см³ раствора аммиака, к двум колбам с навесками по 0,75 г приливают 5—7 см³ аммиака и нагревают на электроплитке до полного растворения оксида. Растворы количественно переносят в мерные колбы вместимостью 500 см³. Растворы исходных проб с навесками 0,75 г переносят в колбы вместимостью 50 см³ и доливают водой до метки. Вводят с помощью бюретки рассчитанные количества стандартных растворов.

ров натрия и калия (табл. 10), доливают объем водой до метки и перемешивают.

Первые две колбы (с навеской по 0,75 г) являются исходными при определении в основе массовых долей примесей натрия и калия методом «добавок». В эти колбы стандартные растворы натрия и калия не вводят.

Состав градуировочных растворов приведен в табл. 10 (без поправки на содержание натрия и калия в оксиде молибдена). Поправку находят по методу «добавок», измерив величину аналитических сигналов излучения натрия и калия на пламенном спектрофотометре.

Таблица 10

Номера градуиро- вочных растворов	Навеска оксида молибдена, г	Объем градуирован- ного раствора, см ³	Количество молиб- дена в растворе, %	Объем стандартного раствора натрия и калия, см ³	Массовая доля натрия в молибдене, %		Массовая доля калия в молибдене, %	
					Расчетная массовая доля $\times 10^{-3}\%$	Истинная массовая доля $(n+P)\times 10^{-3}\%$	Расчетная массовая доля $\times 10^{-3}\%$	Истинная массовая доля $(n+P)\times 10^{-3}\%$
1	7,500	500	1,0	0,2	1,0	1,0+II	1,0	1,0+II
2	7,500	500	1,0	1,0	5,0	5,0+II	5,0	5,0+II
3	7,500	500	1,0	2,0	10,0	10,0+II	10,0	10,0+II
4	7,500	500	1,0	4,0	20,0	20,0+II	20,0	20,0+II
5	7,500	500	1,0	10,0	50,0	50,0+II	50,0	50,0+II
6	7,500	500	1,0	20,0	100,0	100,0+II	100,0	100,0+II

П р и м е ч а н и я:

1 II — поправка на содержание натрия и калия в основе

2 Расчет выполнен в пересчете на металл определяемой примеси к металлическому молибдену.

3. Срок годности стандартных растворов 60 суток.

9.4. Проведение анализа

9.4.1. Подготовка проб к анализу

Металлический молибден в виде штабика, прутка, проволоки, ленты предварительно очищают; измельченные пробы заливают раствором пероксида водорода, разбавленного 1:10, и слегка нагревают. После растворения поверхностного слоя (3—5 мин) пероксид водорода сливают, пробы промывают водой и высушивают в сушильном шкафу при температуре (105±5) °С. Навеску очищенного молибдена массой около 0,6 г растворяют в пероксиде водорода, выпаривают досуха и прокаливают в муфельной печи в стеклоуглеродистой чашке в муфельной печи при температуре 400—450 °С в течение 30 мин. Металлический порошок молибдена переводят в оксид растворением в пероксиде водорода. Молибдат аммония переводят в оксид, как указано в п. 4.3.1.

С. 26 ГОСТ 14316—91

Три навески оксида массой 0,750 г помещают в мерные колбы вместимостью 50 см³, приливают 5—7 см³ раствора аммиака и растворяют при нагревании. Охлаждают, доливают растворы в колбах до метки и перемешивают.

9.4.2. Измерение аналитических сигналов и построение градуировочных графиков

Градуировочные и анализируемые растворы распыляют в пламя.

Регистрируют резонансное излучение натрия при длине волны 589,096 нм, калия — 766,490 нм. Измеряют аналитические сигналы излучения фона. Суммарные сигналы излучения натрия плюс фона, калия плюс фона, полученные значения фона вычитают из суммарных сигналов натрия плюс фона, калия плюс фона и строят градуировочные графики в координатах: массовая доля натрия и калия в градуировочных растворах — величина аналитического сигнала.

9.5. Обработка результатов

По результатам анализа строят градуировочный график. По графику определяют массовую долю натрия и калия.

За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение результатов трех параллельных определений, если выполняется условие, приведенное в ГОСТ 29103—91. Относительное среднее квадратическое отклонение (S_r) приведено в табл. 11.

Таблица 11

Диапазоны массовых долей натрия и калия, %	Относительное среднее квадратическое отклонение S_r
От 0,002 до 0,008 включ.	0,13
Св. 0,008 > 0,03 >	0,10
> 0,03 > 0,10 >	0,05

10. МЕТОД АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ НАТРИЯ ($5 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-2}$ %), КАЛИЯ ($5 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-2}$ %), КАЛЬЦИЯ ($1 \cdot 10^{-4}$ — $1 \cdot 10^{-2}$ %), МАГНИЯ ($1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-2}$ %)

10.1. Сущность метода

Метод основан на селективном поглощении атомным паром определяемого элемента резонансного излучения.

Резонансное излучение определяемого элемента, создаваемое спектральной лампой, пропускается через пламя, выделяется монохроматором и с помощью регистрирующей системы измеряется значение поглощения.

10.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

Спектрофотометр атомно-абсорбционный «Хитачи 180—70» или другой марки, обеспечивающий соответствующую чувствительность и погрешность определения натрия, магния, кальция, калия.

Лампа с полым катодом для натрия.

Лампа с полым катодом для магния.

Лампа с полым катодом для калия.

Лампа с полым катодом для кальция.

Плитка электрическая с закрытой спиралью ПЭ 600—2 по ГОСТ 14919.

Колбы мерные вместимостью 100 см³, цилиндры вместимостью 50 см³ из фторопласта 4МБ по ТУ 95—337—79.

Прибор для перегонки азотной кислоты типа ПК.

Тигли кварцевые вместимостью до 100 см³ по ТУ 95—175—78.

Воздух кл. 3 по ГОСТ 17433, поступающий под давлением 29,41995·10⁴—49,03325·10⁴ Па (3—5 атм).

Ацетилен растворенный технический по ГОСТ 5457, марки А.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, х. ч.

Кислота азотная по ГОСТ 4461.

Пероксид водорода, раствор с массовой долей 30 % по ГОСТ 10929.

Калия хлорид по ТУ 6—09—3678, ос. ч.

Натрия хлорид по ГОСТ 4233, ос. ч.

Магния оксид по ГОСТ 4526

Кальция карбонат по ГОСТ 4530, х. ч.

Аммиак водный по ГОСТ 24147.

Вода бидистиллированная, приготовленная по ГОСТ 4517.

Этиловый спирт ректифицированный по ГОСТ 18300.

Ацетон по ГОСТ 2603.

Стандартные растворы натрия, магния, калия, кальция (растворы А, Б, В).

А также аппаратура, материалы и реактивы, приведенные в разд. 3.

10.3. Подготовка к анализу

10.3.1. Приготовление особо чистого раствора соляной кислоты

Соляную кислоту, свободную от примесей, получают методом насыщения. Для этого в эксикатор (или другой герметичный сосуд) заливают концентрированную соляную кислоту, затем на подставку помещают стакан из полиэтилена, фторопласта, наполненный бидистиллированной водой. Соотношение объемов воды и кислоты должно быть 1:6. Эксикатор плотно закрывают пришлифованной крышкой. Через 4—5 дней полученный раствор соляной кислоты с молярной концентрацией 10 моль/дм³ сливают из полиэтиленового стакана в полиэтиленовую колбу. Из этого раствора готовят раствор соляной кислоты, с молярной концентрацией 0,1 моль/дм³, для этого 10 см³ переносят в полиэтиленовую колбу

С. 28 ГОСТ 14316—91

вместимостью 1000 см³ до метки, доводят бидистиллированной водой и перемешивают.

10.3.2. Приготовление раствора особо чистого аммиака

Аммиак водный готовят методом насыщения (п. 10.3.1).

10.3.3. Приготовление особо чистой азотной кислоты

Азотную кислоту особо чистую получают в приборе для перегонки типа ПК в соответствии с инструкцией к прибору.

10.3.4. Приготовление стандартных растворов натрия

Для приготовления раствора используют натрия хлорид дважды перекристаллизованный и высушенный до постоянной массы при температуре 105—110 °С.

Раствор А: навеску хлорида натрия массой 2,5421 г помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см³, приливают 200—300 см³ бидистиллированной воды и перемешивают до растворения навески.

Разбавляют водой до метки и перемешивают.

1 см³ раствора А содержит 0,001 г натрия.

Раствор Б: аликовтную часть 10 см³ раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 500 см³, разбавляют до метки бидистиллированной водой и перемешивают.

1 см³ раствора Б содержит 0,00002 г натрия.

Раствор В: аликовтную часть 25 см³ раствора Б помещают в мерную колбу вместимостью 500 см³, разбавляют до метки бидистиллированной водой и перемешивают.

1 см³ раствора В содержит 0,000001 г натрия.

Растворы А, Б, В хранят в закрытой полиэтиленовой посуде.

10.3.5. Приготовление стандартных растворов калия

Для приготовления раствора используют калия хлорид, дважды перекристаллизованный и высушенный до постоянной массы при 105—110 °С.

Раствор А: навеску хлорида калия массой 1,9080 г помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см³, приливают 200—300 см³ дистиллированной воды и перемешивают до растворения навески. Разбавляют бидистиллированной водой до метки и вновь перемешивают.

1 см³ раствора содержит 0,001 г калия.

Раствор Б: аликовтную часть 10 см³ раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 100 см³, разбавляют бидистиллированной водой до метки и перемешивают.

1 см³ раствора Б содержит 0,0001 г калия.

Раствор В: аликовтную часть 10 см³ раствора Б помещают в мерную колбу вместимостью 100 см³, разбавляют водой до метки (бидистиллированной) и перемешивают

1 см³ раствора Б содержит 0,00001 г калия

Растворы А, Б, В хранят в полиэтиленовой посуде.

10.3.6. Приготовление стандартных растворов кальция

Раствор А: навеску карбоната кальция 1,249 г, высушенного при 100—105°C до постоянной массы, помещают в стакан, наливают 50 см³ дистиллированной воды и добавляют по каплям соляную кислоту до полного растворения. После растворения полученный раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см³, разбавляют дистиллированной водой до метки и перемешивают.

1 см³ раствора А содержит 0,0005 г кальция.

Раствор Б: аликвотную часть 20 см³ раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 500 см³. Разбавляют до метки раствором соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм³ и перемешивают.

1 см³ раствора Б содержит 0,00002 г кальция. Растворы А и Б хранят в закрытой полиэтиленовой посуде.

10.3.7. Приготовление стандартных растворов магния

Раствор А: предварительно оксид магния прокаливают при 600—900°C до постоянной массы. Навеску оксида магния массой 1,658 г растворяют в 40 см³ соляной кислоты (1:1) ·HCl (ос. ч.). Затем раствор разбавляют дистиллированной водой до метки в мерной колбе вместимостью 1000 см³.

1 см³ раствора А содержит 0,001 г магния.

Раствор Б: аликвотную часть 10 см³ раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 500 см³, разбавляют до метки раствором соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм³ и перемешивают.

1 см³ раствора Б содержит 0,00002 г магния.

Раствор В: аликвотную часть 10 см³ раствора Б помещают в мерную колбу вместимостью 100 см³. Разбавляют до метки раствором соляной кислоты.

1 см³ раствора В содержит 0,000002 г магния.

Растворы А, Б, В хранят в закрытой полиэтиленовой посуде.

10.3.8. Атомно-абсорбционный спектрофотометр подготавливают к работе в соответствии с инструкцией.

10.3.9. Очистка горелки

Перед работой чистят щель горелки смесью ацетона с этиловым спиртом (1:1). На одну очистку требуется 50 см³ этой смеси.

10.4. Проведение анализа

10.4.1. В зависимости от массовой доли определяемых элементов берут навески анализируемых проб в соответствии с табл. 12.

При массе навесок 1,0—1,5 г взвешивание проводят с точностью 0,001 г и при массе 0,2—0,8 г — с точностью 0,0002

10.4.1.1. Растворение проб металлического молибдена**Первый способ**

Навеску порошка (стружки) молибдена помещают во фторопластовый (полиэтиленовый, кварцевый) стакан (тигель), добав-